

PALMAFIX Kontaktragasztó

Hőálló, kontaktragasztáshoz

MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

Érvényes:
2002. január 1-jétől

ÖSSZETÉTEL

Egykomponensű polikloroprén alapú aromás oldószer nem tartalmazó oldószeres ragasztóanyag

TULAJDONSÁGOK

- ▶ magas hőállóság
- ▶ felhordás elsősorban kétoldalasan
- ▶ kontakt ragasztás



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Alkalmazható közlekedési eszközök belső terének kárpitozására, magas hőállósági igény és feszültségnek kitett felületek esetén is. PUR habok, bőr, szövet, fa és fahelyettesítő anyagok fém és egyes műanyagok ragasztásához különféle kombinációban. Bizonyos esetekben előkísérletek szükségesek.

MŰSZAKI ADATOK

Szín: világossárga
 Szárazanyag: 23±2 %
 Viszkozitás: 2500±300 mPa.s (Brookfield RVT 4/20)
 Nyitott idő: 15-40 perc
 Kiadósság: 200-300 g/m²
 Hígítás: Palma lemosó és hígító
 Hőállóság: min. 70 °C

ALKALMAZÁS

Felületelőkészítés, felhordás:

A ragasztandó felületeknek por- zsír- és szennyezőanyag mentesnek kell lenniük. A ragasztóanyagot használat előtt fel kell keverni. A ragasztást 14 °C feletti munkahelyen kell végezni. A felhordás kétoldalasan ajánlott. A ragasztóanyagot elsősorban szórással ajánlott felhordani. Kézi felhordás esetén ügyelni kell az egyenlő rétegvastagságra.

Ragasztási körülmények:

A 10-15 perc szellőzési idő letelte után – mely erősen függ a felhordott ragasztóanyag mennyiségétől, hőmérsékleti és légáramlási viszonyoktól – az illesztendő felületeket össze kell nyomni. A ragasztófilm hőállóságát befolyásolhatja a ragasztófilmben fellépő feszültség. A kenéssel történő felhordás esetén a felhordott nagyobb mennyiség miatt, hosszabb nyitott idő szükséges.

**Tisztítás:**

A főleges ragasztóanyag az illesztést követően oldószerrel csak korlátozottan távolítható el. A megszilárdult gyanta oldhatatlan réteget képez, mely csak mechanikus úton távolítható el.

Tárolás:

A ragasztóanyag tűz- és robbanásveszélyes. Tárolása és szállítása ennek figyelembe vételével történhet. Jól zárható eredeti edényben +5 °C felett kell tárolni. 5 °C alatti tárolásnál besűrűsödik. Szobahőmérsékleten visszanyeri eredeti sűrűségét. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. Gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

Töltőtömeg:

20 kg-os fémkanna
4 kg-os fémdoboz

FIGYELMEZTETÉS

A ragasztóanyag veszélyes termék. A tűz- és egészségvédelmi előírások (pl. elszívás, szikramentes környezet) betartása kötelező. Az elektrosztatikus feltöltődést (pl. ruházat) meg kell előzni! Felhasználásánál a biztonsági adatlap utasításai irányadók.

VESZÉLYESSÉG

A ragasztóanyag a 4/1997(II.21) rendelet értelmében jelölésköteles. Felhasználása, szállítása, tárolása ennek figyelembe vételével történhet.