

# PONAL Super3 (Vízálló)

**Vízálló faragasztó**

Érvényes:  
2002. szept. 1-jétől

## MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

### ÖSSZETÉTEL

Polivinilacetát alapú, felhasználásra kész, egykomponensű vizes, diszperziós ragasztóanyag.

### TULAJDONSÁGOK

- ▶ átlátszóvá szárad
- ▶ hosszú nyitott idő
- ▶ közepes présidő
- ▶ nagy kötőszilárdság



### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A ragasztóanyag mindenfajta faáru és műanyag dekorációs lap belső és külső téri szerelési munkáira (például ajtó, ablak, konyhai munkapultok stb.) alkalmas. Használható barkácsolásnál, szerelésnél (köldökcsap, csapos kötések, szélesítő és hosszabbító toldások), fugaragasztásra, tömör fa ragasztására és felületragasztásra (furnérozás, farostlemezek, dekorítlapok és hasonlóak).

### MŰSZAKI ADATOK

Vízállósági fokozat: D3 (DIN EN 204)  
 Kiadósság: 150–200g/m<sup>2</sup>  
 Szárazanyag-tartalom: 50±2%  
 Viszkozitás: 10–12 Pas (Brookfield RVT 6/20)  
 Nyitott idő: min. 12 perc  
 Kifehéredési pont: 5 °C

### ALKALMAZÁS

#### Felületelőkészítés, felhordás:

A ragasztóanyag és környezete hőmérsékletének 14 °C felett kell lennie. A ragasztandó fa nedvességtartalma 10±2% legyen. Szükség esetén a ragasztóanyagot fel kell keverni. Alkalmazható egy- vagy kétoldalas kenéssel is. Az előkészített felületekre a ragasztóanyag felhordható ecsettel, kenőlappal, illetve hengerrel, gépi úton.

#### Ragasztási körülmények:

Kötési idő a kezdeti szilárdsághoz 3–5 óra, a további feldolgozáshoz 18–24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötőszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.

A ragasztóanyagot a kifehéredési pont alatti hőmérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg!

**Tisztítás:**

A felesleges ragasztóanyag az illesztést követően vízzel eltávolítható. A megszilárdult ragasztóanyag vízoldhatatlan réteget képez, melyet csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

**Tárolás:**

Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5–30 °C-on, zárt edényben történhet.

Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes.

Csatornába önteni nem szabad.

**Töltőtömeg:**

750 g, 5 kg, 10 kg, 30 kg

**FIGYELMEZTETÉS**

A ragasztóanyag ne érintkezzen fém munkaeszközökkel, mert egyes fafajoknál a ragasztási fuga elszíneződhet!