

# PONAL Felületragasztó

Furnérozáshoz, lemezeléshez

Érvényes:  
2002. január 1-jétől

## MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

### ÖSSZETÉTEL

Polivinilacetát alapú, felhasználásra kész, egykomponensű vizes, diszperziós ragasztóanyag.

### TULAJDONSÁGOK

- ▶ opál színűre szárad
- ▶ hosszú nyitott idő
- ▶ magas szárazanyagtartalom
- ▶ hideg és meleg présben alkalmazható
- ▶ enyvátütés kevésbé jellemző



### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Alkalmazható furnérok, rétegelt- és farostlemezek, valamint DKS lapok faforgácslapra, vagy más hordozóanyagra történő ragasztására. Nehezen ragasztható furnérok (pl. gyantás) esetén is eredményesen felhasználható.

### MŰSZAKI ADATOK

Vízállósági fokozat: D2 (EN204)

Viszkozitás: 14-16 Pas (Brookfield RVT 6/20)

Nyitott idő: 100 g/m<sup>2</sup> felvitelnél min. 10 perc  
200 g/m<sup>2</sup> felvitelnél min. 17 perc

Présnyomás: 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Présidő: forgácslap - DKS lap

	20 °C	40 °C	60 °C
100 g felhordás	10 perc	6 perc	3 perc
200 g felhordás	30 perc	10 perc	4 perc

### ALKALMAZÁS

#### Felületelőkészítés, felhordás:

A ragasztóanyag és környezete hőmérsékletének 14 °C felett kell lennie. A ragasztandó fa nedvességtartalma 10±2% legyen. A ragasztóanyagot használat előtt fel kell keverni. A felhordás lehet kézi (fogazott spatulya, kézi henger), vagy gépi felhordóhenger.

#### Ragasztási körülmények:

Az illesztéseket azonnal el kell végezni, a ragasztózott felületeket présbe helyezni. A préselési idő letelte után a ragasztott lapokat klimatizálni kell. Felhasználásra kész. Hígítása csak az elpárolgott víz pótlása arányában történhet. Több etázsos prések esetén a használható préslapok száma erősen függ a felhordott ragasztóanyag mennyiségétől a páratartalomtól és a hőmérsékleti adottságtól.



# MINŐSÉG A MESTEREKNEK

## Tisztítás:

A felesleges ragasztóanyag az illesztést követően vízzel eltávolítható. A megszilárdult ragasztóanyag vízoldhatatlan réteget képez, melyet csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

## Tárolás:

Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása 5 °C felett csak ennek figyelembevételével eredeti zárt edényben történhet. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson. A ragasztóanyag a hazai és nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes. Csatornába önteni nem szabad.

## Töltőtömeg:

30 kg műanyag kanna

## FIGYELMEZTETÉS

A furnérozott lapok vizes páccal és lakkal történő felületkezelése esetén a furnérfelválások elkerülése érdekében előkészleteket kell végezni!