

PONAL Statik

Érvényes:
2002. szept. 1-jétől

2k PUR-hab ragasztó lépcsőfokok és burkolatok rögzítésére

MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

ÖSSZETÉTEL

Kétkomponensű poliuretán hab lépcsőfokok és burkolatok rögzítésére.

TULAJDONSÁGOK

- ▶ Korrigálható, mert hosszú a nyitott idő (2-3 perc).
- ▶ Extrém szilárdságú PUR ragasztógyanta (8 perc után vágható)
- ▶ Gyorsan megkeményedik, 10 perc után eléri végső szilárdságát.
- ▶ Formastabilitás: $\leq 2\%$ (habbal kitöltött fuga).
- ▶ Kiadósság: kb. 2,25 l.
- ▶ Kiváló kötés betonlépcső alapoknál.
- ▶ A megszilárdulás független a levegő nedvesség-tartalmától.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Lépcsőfokok, ablakpárkányok, ajtóküszöbök rögzítésére.

MŰSZAKI ADATOK

Vízállóság: D2 (EN 204)

Komponensek száma: 2

Szakítószilárdság: kb. 15 N/cm²

Formastabilitás: $\leq 2\%$

Nyersanyag-sűrűség: kb. 65 kg/m³

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +30 °C

Optimum: +20 – +25 °C

Az alap és a kartus minimális hőmérséklete: +5 °C

ALKALMAZÁS

Felületelőkészítés, felhordás:

Az alapnak száraznak, por-, olaj- és zsírintesnek, felhordásra alkalmasnak kell lennie.

A kartus kupakját eltávolítjuk, a keverőcsövet felcsavarozzuk. Ceresit kartus kinyomópisztolyba, vagy más alkalmas

sűrűanyag kinyomópisztolyba tesszük. Szükség esetén használhatjuk a hosszabbító szarát.

Ragasztási körülmények:

A beton alapokra ragasztócsíkokat nyomunk. A lépcsőlapot azonnal a ragasztózott felületre (pl. beton) helyezzük és pontosan a helyére illesztjük. Egyenletes nyomással habcsíkokat képezünk. Ezután min. 2x15 kg súllyal terheljük. A hab megkeményedik nedvesítés nélkül és a levegő páratartalmától függetlenül. Kb. 8 perc elteltével a hab vágható. Kb. 10 perc elteltével a súlyokat el lehet távolítani. 10 perc elteltével teljesen terhelhető.

Habszükséglet

1 kartus 2 lépcsőfokra 20 mm fugánál.

1 kartus 4 lépcsőfokra 10 mm fugánál.

**Tisztítás:**

A friss habfoltot purhab tisztítóval lehet eltávolítani. A megszilárdult habot csak mechanikus úton lehet eltávolítani. A ragasztóanyaggal érintkezett bőrfelületet minden esetben krémezzük be.

Tárolás:

Szorosan lezárva kell tárolni. Ne tegyük ki fagyponthoz alatti hőmérséklet hatásának.

Eltarthatóság: a gyártástól számított 12 hónap.

Gyártási időpont: lásd a csomagoláson. 3. szám: év, 4-6. szám: év napja.

Töltőtömeg:

220 g

műanyag kartus + keverőszár + hosszabbító szár

FIGYELMEZTETÉSEK

A hab kis késéssel keményedik meg. Ez lehetővé teszi, hogy a szerelésre váró elemeket korrigáljuk.

A kétkomponensű PUR habokkal történő munkavégzés gondos előkészületeket igényel. A megkezdett kartust mindig fel kell használni, mivel az összekevert hab néhány percen belül beleköt a keverőszárba.

MEGJEGYZÉS

A ragasztóanyag tárolásánál és felhasználásánál, biztonsági óvintézkedések nem szükségesek.

SZERELÉSI UTASÍTÁS

1. Szerelőlécek elhelyezése (szintezés!)
2. Habcsíkok felhordása
3. Lépcsőfokok beállítása
4. Lépcsőfokok terhelése (2x15 kg, min. 10 perc)